

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	AKRYFAR FARBA AKRYLOWA FASADOWA	Data aktualizacji: 12.01.2012

1. Symbol PKWiU: 24.30.11- 50.00

2. Kolorystyka: wg uzgodnień z Klientem

3. Norma: PN-C-81913:1998

4. Przeznaczenie: Farba akrylowa fasadowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji budynków. Nadaje się do malowania takich podłoży jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych lub wapienno – piaskowych. Polecana jest do wymalowań na budynkach szczególnie narażonych na zabrudzenia powierzchni oraz niszczące działanie czynników atmosferycznych.

UWAGA! Tynki mineralne można malować po upływie minimum 7 dni.

5. Charakterystyka: **AKRYFAR** produkowana jest na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych. Tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań. Posiada krótki czas schnięcia oraz doskonałe krycie. Posiada znakomitą odporność na szorowanie oraz na działanie światła.

6. Własności wyrobu:

- | | |
|--|---|
| - Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, % (m/m), nie więcej niż | 0,6 |
| - Gęstość w 20 °C, najwyżej [g/cm ³] | 1,6 |
| - Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza (65±5) %, stopień 5, h, nie więcej niż | 3 |
| - Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300 | Klasa 2 |
| - Zdolność rozcieńczania wodą | zupełna |
| - Przydatność do nanoszenia pędzlem | przydatna |
| - Próba na ściekanie z powierzchni pionowych | nie ścieka |
| - Wygląd i barwa powłoki | powłoka bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;
barwa zgodna ze wzorcem |
| - Przyczepność powłoki | brzegi nacięć bez poszarpań |
| - Okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące] | 12 |

Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/d/FW): 130 g/l (od 2010r.).
Produkt zawiera max 130g/l.



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	AKRYFAR FARBA AKRYLOWA FASADOWA	Data aktualizacji: 12.01.2012

7. Stosowanie:

— podłoże:

Tynki cementowe, cementowo – wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, powierzchnie wykonane z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych lub wapienno – piaskowych. Stare powierzchnie należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń, a następnie zagruntować akrylową emulsją gruntującą NOWAKRYL produkcji „NOFAR”.

— metody nakładania:

Farba może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.

8. Przygotowanie farby :

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą pitną max. do 5%.

9. Rozcieńczalnik :

Woda pitna

Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej

10. Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C,
- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 25 °C.

11. Zużycie farby:

Wydajność teoretyczna wynosi ok. 8 m² z 1 litra farby przy jednokrotnym malowaniu.

12. Czas schnięcia :

w temp. 20 ± 2 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65±5%
stopień 5 – 3 h

13. Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20 ± 2 °C, co najmniej 12 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

14. Przechowywanie, transport: Temperatura +5 ÷ 30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

