

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/3
	NOBITEKS S LAKIER ASFALTOWY PRZECIWRDZEWNY DO OCHRONY BIERNEJ SZYBKOSCHNĄCY CZARNY	Data aktualizacji: 16.01.2012

1. Symbol PKWiU: 24.30.12-15.11

2. Kolorystyka: czarny

3. Norma: PN-C-81803:2002

4. Przeznaczenie: Lakier asfaltowy **NOBITEKS S** przeznaczony jest do hydroizolacji oraz czasowej ochrony przeciwkorozyjnej elementów żeliwnych i stalowych, eksploatowanych w środowiskach przemysłowych, wilgotnych, nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ma krótki czas schnięcia, bardzo dobrą elastyczność i przyczepność, praktycznie do każdego rodzaju podłoża. **NOBITEKS S** znalazł szerokie zastosowanie do malowania podwozi wagonów, samochodów, sprzętu rolniczego, armatury, kanalizacji itp. Dla uzyskania pełnych właściwości antykorozyjnych zalecane jest nanoszenie lakieru asfaltowego na powierzchnie wcześniej pomalowane farbą podkładową antykorozyjną.

5. Charakterystyka: Lakier asfaltowy **NOBITEKS S** stanowi roztwór uszlachetnionych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach aromatycznych i alifatycznych z dodatkiem inhibitora korozji oraz modyfikowany substancjami uszlachetniającymi.

6. Własności wyrobu:

==	czas wypływu (lepkość umowna) mierzona kubkiem Forda Ø 4 mm, [s]	80 ÷ 110
==	czas schnięcia powłoki w temp. 23 ± 2°C, [h] i przy wilgotności względnej powietrza 50±5% *	1
	- stopień 1	3
	- stopień 3	
==	zawartość substancji nielotnych, ułamek masowy, [%]	≥ 40
==	krycie jakościowe, [stopień]	I
==	zalecana ilość warstw	2
==	okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące]	12
==	gęstość w 20 °C, nie więcej niż, [g/cm ³]	1,0
==	temperatura mięknięcia, co najmniej [°C]	90

* - zastrzono parametr dotyczący czasu schnięcia w stosunku do normy, wg której wykonano badania

Limit zawartości LZO kat. A/i/FR: 500 g/l

Max: 500 g/l

7. Stosowanie:

== podłoże: powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone mechanicznie z nalotów korozyjnych. Można to uzyskać w szczególności poprzez pneumatyczną obróbkę strumieniowo –



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/3
	NOBITEKS S LAKIER ASFALTOWY PRZECIWRDZEWNY DO OCHRONY BIERNEJ SZYBKOSCHNĄCY CZARNY	Data aktualizacji: 16.01.2012

ścierną na sucho, czyli poprzez tak zwane piaskowanie lub wykorzystując inne metody pozwalające na odpowiednie przygotowanie podłoża.

— metody nakładania: **NOBITEKS S** może być nakładany pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.

8. Przygotowanie lakieru : Przed przystąpieniem do malowania lakier należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.

9. Rozcieńczalnik : do wyrobów asfaltowych produkcji NOFAR

Rozcieńczalnik do mycia aparatury : jak wyżej

10. Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C,
- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C.

11. Zużycie lakieru: wydajność teoretyczna wynosi 9 – 12 m² z 1 litra lakieru przy grubości suchej powłoki 30 µm

12. Czas schnięcia : w temp. 23 ± 2 °C i przy wilgotności względnej powietrza 50±5%
stopień 1 - najwyżej 1 h
stopień 3 - najwyżej 3 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

13. Warunki BHP i ppoż : ze względu na lotne i palne składniki, zawarte w wyrobie, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

14. Przechowywanie : Temperatura +5÷30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " **NOFAR**"



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 3/3
	NOBITEKS S LAKIER ASFALTOWY PRZECIWRDZEWNY DO OCHRONY BIERNEJ SZYBKOSCHNĄCY CZARNY	Data aktualizacji: 16.01.2012

Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

