

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	MASA ASFALTOWA ANTYUDAROWA NOBITEKS Z	Data aktualizacji: 19.01.2012

1. Symbol PKWiU: 26.82.13-00.62

2. Kolorystyka: czarny

3. Norma: DN 002/06

4. Przeznaczenie: Masa asfaltowa **NOBITEKS Z** przeznaczona jest do malowania elementów żeliwnych i stalowych, eksploatowanych w środowiskach przemysłowych, wilgotnych, nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ma bardzo dobrą elastyczność i przyczepność, praktycznie do każdego rodzaju podłoża. Masa asfaltowa stanowi bardzo dobrą ochronę przed urazami mechanicznymi. **NOBITEKS Z** znalazł szerokie zastosowanie do renowacji podwozi wagonów, samochodów, sprzętu rolniczego, armatury, kanalizacji itp. Dla uzyskania pełnych właściwości antykorozyjnych zalecane jest nanoszenie masy głuszącej na powierzchnie wcześniej pomalowane farbą podkładową antykorozyjną firmy NOFAR.

5. Charakterystyka: Masa asfaltowa **NOBITEKS Z** stanowi roztwór uszlachetnionych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach aromatycznych i alifatycznych z dodatkiem wypełniaczy, inhibitora korozji oraz modyfikowany substancjami uszlachetniającymi.

6. Własności wyrobu:

==	czas schnięcia powłoki w temp. $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$, [h]	
	- stopień 1	1
	- stopień 6	≤ 48
==	przyczepność powłoki	≤ 1
==	odporność powłoki na uderzenie, [cm]	≥ 50
==	gęstość w 22°C nie więcej niż, [g/cm^3]	1,8
==	temperatura mięknięcia, co najmniej [$^{\circ}\text{C}$]	90
==	właściwości palne	brak
==	okres gwarancji od daty produkcji, [miesiące]	12

7. Stosowanie:

== podłoże: Powierzchnie metalowe przeznaczone do nanoszenia masy asfaltowej powinny być zagruntowane podkładem antykorozyjnym firmy NOFAR. Daje się łatwo nakładać na pionowe i poziome powierzchnie.

== metody nakładania: **NOBITEKS Z** może być nakładany szpachelką bądź natryskiem hydrodynamicznym.

8. Przygotowanie masy : Przed przystąpieniem do nakładania masę należy dokładnie wymieszać.

9. Rozcieńczalnik : do wyrobów asfaltowych produkcji NOFAR
Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	MASA ASFALTOWA ANTYUDAROWA NOBITEKS Z	Data aktualizacji: 19.01.2012

10. Warunki malowania :

- == temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C,
- == temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C.

11. Czas schnięcia :

w temp. 22 ± 1 °C i przy wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5\%$ przy grubości powłoki 2 mm:
stopień 1 - najwyżej 1 h
stopień 6 - najwyżej 23 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

12. Warunki BHP i ppoż :

ze względu na lotne składniki, zawarte w wyrobie, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

13. Przechowywanie:

Temperatura $+5 \div 30$ °C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła. Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

