1. Symbol PKWiU: 24.30.11- 50.00

2. Kolorystyka: wg uzgodnień z Klientem

3. Norma: PN-C-81913

4. Przeznaczenie: Farba silikatowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania podłoży mineralnych takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych lub wapienno - piaskowych. Nadaje się do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych wcześniej farbami silikatowymi.

UWAGA! **Tynki mineralne można malować po upływie minimum 7 dni.**

5. Charakterystyka: **NOFASIL** jest wodną zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w spoiwie nieorganicznym oraz w dyspersji styrenowo – akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych. Tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Charakteryzuje się dobrymi parametrami mechanicznymi oraz zapewnia paraprzepuszczalność. Farba silikatowa ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne, światło oraz wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym.

6. Własności wyrobu:

- Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, % (m/m), nie więcej niż	0,6
- Gęstość w 20 °C, najwyżej [g/cm^3]	1,6
- Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza (65±5) %, stopień 5, h, nie więcej niż	3
- Zdolność rozcieńczania wodą	zupełna
- Przydatność do nanoszenia pędzlem	przydatna
- Próba na ściekanie z powierzchni pionowych	nie ścieka
- Wygląd i barwa powłoki	powłoka bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń; barwa zgodna ze wzorcem
- Przyczepność powłoki	brzegi nacięć bez poszarpań
- Okres gwarancji od daty produkcji, [miesięcy]	6

Limit zawartości LZO kat. A/d/FW: 130 g/l
Max: 130 g/l

7. Stosowanie:

podłoże: Tynki cementowe, cementowo – wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, powierzchnie wykonane z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych lub wapienno – piaskowych.

- metody nakładania: **NOFASIL** może być nakładany pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.

8. Przygotowanie farby : Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.

9. Rozcieńczalnik : woda pitna

Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej

10. Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 ^{o}C i nie wyższa niż 35 ^{o}C,
- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 ^{o}C i nie wyższa niż 35 ^{o}C.

11. Czas schnięcia : w temp. 20 ± 2 ^{o}C i przy wilgotności względnej powietrza 65±5% stopień 5 – 3 h

12. Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp.20 ± 2 ^{o}C, co najmniej 24 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmiana temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

13. BHP Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania farby zawarte są w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. Wysokie pH farby. Stosować rękawice ochronne i okulary ochronne.

14. Przechowywanie, transport: Temperatura +5 ÷30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl