

	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 1/2
	NOFORMIX Preparat do zastosowań formierskich	Data aktualizacji: 17.01.2012

1. Symbol PKWiU: 24.66.31-79.90

2. Kolorystyka: od mleczno-białej do jasno-żółtej

3. Norma: ZN-08-220/NOFAR

4. Charakterystyka: Preparat do zastosowań formierskich **NOFORMIX** jest wodną mieszaniną parafinowego wosku z dodatkiem substancji przeciwdziałających przywieraniu betonu do form bez dodatku rozpuszczalników organicznych, z substancjami pomocniczymi i środkiem antykorozyjnym.
Zaletą tego wyrobu jest dobre krycie powierzchni i związane z tym małe zużycie na jednostkę powierzchni formy.

5. Przeznaczenie: **NOFORMIX** stosuje się do smarowania form stalowych, drewnianych, ceramicznych, plastikowych oraz silikonowo - żywicznych przy produkcji elementów z betonu w celu przeciwdziałania przywieraniu masy betonowej do powierzchni formy. Dzięki temu osiąga się łatwe oddzielenia formy od wyrobu przy zachowaniu jego gładkiej powierzchni.

6. Własności wyrobu:

== gęstość g/cm ³ , najwyżej	1,2
== wartość pH	6 - 9
== liczba kwasowa, [mg KOH/g], max	5
== temperatura krzepnięcia, [°C], min	-10
== wygląd	jednorodna ciecz barwy od mlecznej do jasno żółtej
== okres przydatności, [miesiąc]	24

7. Stosowanie:

- == podłoże: stalowe, ceramiczne, plastikowe, silikonowo – żywiczne oraz drewniane.
W przypadku nowych form drewnianych, preparat powinien być nakładany dwukrotnie: po raz pierwszy na dwie godziny przed użyciem formy, a następnie bezpośrednio przed jej użyciem. Kolejne użytkowanie form drewnianych wymaga jednokrotnego nanoszenia wyrobu.
- == metody nakładania: **NOFORMIX** może być nakładany pędzlem, walkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym. Możliwe jest również nakładanie tego preparatu poprzez zanurzenie.



	KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ	Strona 2/2
	NOFORMIX Preparat do zastosowań formierskich	Data aktualizacji: 17.01.2012

8. Przygotowanie wyrobu : Przed przystąpieniem do stosowania **NOFORMIX** należy dokładnie wymieszać. **NIE ROZCIEŃCZAĆ!** Wyrób gotowy do użycia. Rozwarstwienie preparatu nie jest wadą wyrobu.

9. Rozcieńczalnik do mycia narzędzi : woda wodociągowa

10. Warunki malowania :

- == temperatura podłoża nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C,
- == temperatura otoczenia nie niższa niż 5 °C i nie wyższa niż 35 °C.

11. Przechowywanie, transport: Wyrób należy przechowywać w temperaturze dodatniej +5 ÷ +30°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach chroniąc produkt przed dostępem wilgoci, nasłonecznieniem, źródłem ciepła, mrozem i zanieczyszczeniami mechanicznymi. Preparat transportować w temperaturze dodatniej, a ładunek chronić przed uszkodzeniem mechanicznym. **NIE PRZEMRAŻAĆ!**

Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Informacje i zalecenia podane w karcie informacji technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Producent : Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy " **NOFAR**"
Mroczków 4, 26-120 Bliżyn
Tel./fax 041 2541019
nofar@nofar.pl

